

ASM-Profile GmbH  
An der Hansalinie 1  
D-59387 Ascheberg  
Germany

# ASM-Profile

Dehnfugenprofile

Eckschutzprofile

Kantenschutzprofile

Eingangsmatten

Fliesenprofile

Treppenprofile


Schwimmbadroste

fon: (+49) 02593-957330  
fax: (+49) 02593-957345  
[www.ASM-Profile.de](http://www.ASM-Profile.de)  
[info@ASM-Profile.de](mailto:info@ASM-Profile.de)



1984 - 2014

## Aktuelles Prüfungszeugnis FSR



# PRÜFZEUGNIS

## zur Rutschhemmung von Boden- und Rampenoberflächen und zur Rutschfestigkeit von Oberflächen von Schwimmbadgeräten

Prüfobjekt: Kunststoff  
Materialart: Festes Schwimmbadrostelement aus Polypropylen  
Artikelbezeichnung: **Schwimmbadrost FSR 22-250**  
Abmessungen: Rostbreite 250 mm (nach Herstellerangabe sind weitere Rostbreiten lieferbar); Standardlänge 1000 / 333 mm; Profilhöhe 22 mm; Profilbreite 10 mm; Profilabstand 8 mm im Mittel  
Farbe: Standardfarbe: RAL 9010 weiß (nach Herstellerangabe sind weitere Farben lieferbar)  
Oberfläche: mit Gleitschutzriefung  
Hersteller/Lieferer: ASM-Profile GmbH  
An der Hansalinie 1  
59387 Ascheberg

Auftraggeber: ASM-Profile GmbH  
An der Hansalinie 1  
59387 Ascheberg

Zeugnisnummer: 68391401.002

Prüfdatum: 16.10.2014

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN EN 13451**, Ausgabe 2011-11 „Schwimmbadgeräte“  
Teil 1: „Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren“  
Teil 2: „Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Leitern, Treppenleitern und Griffbögen“ (Ausgabe 2001-07)  
Teil 4: „Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Startblöcke“ (Ausgabe 2001-07)  
**DIN EN 15288-1**, Ausgabe 2010-12 „Schwimmbäder“  
Teil 1: „Sicherheitstechnische Anforderungen an Planung und Bau“

Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.  
Prüfrichtung 1: Profilverlauf quer zur Begehungsrichtung  
Prüfrichtung 2: Profilverlauf parallel zur Begehungsrichtung

Prüfergebnis: Grad der Neigung:  
1. Prüfrichtung **22°**  
2. Prüfrichtung **19°**

Bewertung: **Bewertungsklasse der Rutschfestigkeit: 18°**

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.**  
Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer



Großburgwedel, 22.10.2014  
Schu

Dr.-Ing. Erich H. Nolting



Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannten Prüfgrundlagen nicht ändern, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.



- Institut für Wand- und Bodenbeläge -

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (051 39) 9982-0 · Telefax (051 39) 9982-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212



# PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen

Prüfobjekt: Kunststoff

Materialart: Festes Schwimmbadrostelement aus Polypropylen

Artikelbezeichnung: **Schwimmbadrost FSR 22-250**

Abmessungen: Rostbreite 250 mm (nach Herstellerangabe sind weitere Rostbreiten lieferbar); Standardlänge 1000 / 333 mm; Profilhöhe 22 mm; Profilbreite 10 mm; Profilabstand 8 mm im Mittel

Farbe: Standardfarbe: RAL 9010 weiß (nach Herstellerangabe sind weitere Farben lieferbar)

Oberfläche: mit Gleitschutzriefung

Hersteller/Lieferer: ASM-Profile GmbH  
An der Hansalinie 1  
59387 Ascheberg

Auftraggeber: ASM-Profile GmbH  
An der Hansalinie 1  
59387 Ascheberg

Zeugnisnummer: 68391401.001

Prüfdatum: 16.10.2014

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51097** "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene" Ausgabe 11/92; Anforderungen des Kuratoriums  
**"Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB"**

Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.  
Prüfrichtung 1: Profilverlauf quer zur Begehungsrichtung  
Prüfrichtung 2: Profilverlauf parallel zur Begehungsrichtung

Prüfergebnis: Mittlerer Neigungswinkel:  
1. Prüfrichtung: **22°**  
2. Prüfrichtung: **19°**

Bewertung: **Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: B**

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.**  
Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Großburgwedel, 22.10.2014  
Schu

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.



- Institut für Wand- und Bodenbeläge -  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212



ASM-Profile GmbH  
An der Hansalinie 1  
D-59387 Ascheberg  
Germany

# ASM-Profile

Dehnfugenprofile

Eckschutzprofile

Kantenschutzprofile

Eingangsmatten

Fliesenprofile

Treppenprofile

Schwimmbadroste

fon: (+49) 02593-957330  
fax: (+49) 02593-957345  
[www.ASM-Profile.de](http://www.ASM-Profile.de)  
[info@ASM-Profile.de](mailto:info@ASM-Profile.de)



1984 - 2014

Schwimmbadroste  
2015